

### Produktdaten

WIDOCRYL-Mörtel

#### Basis

Methylmethacrylatharz und  
Pulverkomponente

#### Verbrauch

2,1 kg pro Liter

#### Verarbeitungszeit-/Topfzeit

Bei +20° Celsius ca. 15 Min.

#### Durchhärtezeit

Bei +20° Celsius ca. 30 Min.  
Nach 1 Stunde voll belastbar.

#### Mindestschichtdicke

6 mm

#### Druckfestigkeit

> 80 MPa

#### Verpackungseinheit

Pulverkomponente 17,8 kg Sack  
Härterflüssigkeit 2,2 kg Kanister

#### Mindestverarbeitungstemperatur

0° Celsius

#### Höchstverarbeitungstemperatur

+30° Celsius

#### Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

#### Lagerung

Bei geschlossenen Gebinden und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15° und +25° Celsius bis 6 Monate verarbeitbar.

## WIDOCRYL-Mörtel

Der WIDOCRYL-Mörtel ist ein 2-K-Reparatur-Mörtel auf der Basis Methylmetacrylat, bestehend aus einer Pulverkomponente und einer Härterflüssigkeit. Der WIDOCRYL-Mörtel eignet sich zur schnellen Ausbesserung von partiell beschädigten Untergründen wie z.B. Ausbrüche, Löcher verfüllen, Kanten reprofiliert (z.B. an Treppen, Bordsteinen, Laderampen, usw.), Unterfüttern sowie Übergänge herstellen u.ä., und ist spätestens nach 1 Stunden voll belastbar.

#### Oberflächenvorbereitung

Die zu bearbeitende Fläche muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Haftstörende Substanzen müssen entfernt werden. Saugfähige Untergründe müssen vor dem Aufbringen von dem WIDOCRYL-Mörtel mit WIDOCRYL-Haftgrund PM einschließlich Abstreitung vorbehandelt werden. Das verhindert das Wegschlagen der Härterflüssigkeit, daraus resultierende Härtungsstörungen und verbessert die Haftung.

#### Verarbeitung

Die Pulverkomponente wird mit der Härterflüssigkeit zu einer homogenen Mörtelmasse vermischt (ca. 2 Minuten) und auf der Fläche mittels Kelle oder Abziehbohle geglättet bzw. abgezogen. Dabei ist eine Mindestschichtdicke von 6 mm einzuhalten.

Wenn die Mischung im vorgegebenen Verhältnis für die Verarbeitung noch zu dünnflüssig erscheint, können bis zu 15 % (bezogen auf den Gesamtansatz) PD-Puder zugegeben werden.

WIDOCRYL-Mörtel ist leicht entzündlich, daher von allen Zünd- bzw. Wärmequellen fernhalten und nicht rauchen. Das Rührgerät sowie alle anderen an der Baustelle eingesetzten Elektrogeräte müssen in EX-geschützter Ausführung sein.