WIDOPAN® PRODUKTE

Produktinformation

WIDOCRYL-Topsiegel PM

Produktdaten

WIDOCRYL-Topsiegel PM

Basis
Elastifiziertes urethanmodifiziertes Methylmethacrylatharz

Härtung mit Härter
Regenfest nach 30 Min.
Begehbar nach 60 Min.

Verbrauch
0,60 kg/m² (Flachdach)
1,00 kg/m² (Balkon, Oberflächen mit Chips-einstreuung)

Farbe Grundton
Fenstergrau, Lichtgrau, Kieselgrau, Elfenbein**,** Hellelfenbein, Beige, Oxidrot

Verpackungseinheit
10,00 kg

Mindestverarbeitungstemperatur
-5° Celsius

Temperaturbeständigkeit
-30° Celsius bis +80° Celsius

Reinigung im frischen Zustand
WIDOPAN-Reiniger

Lagerung
Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +20° Celsius bis 6 Monate verarbeitbar.

Balkon, Terrasse, Laubengang
WIDOCRYL-Topsiegel PM wird zur Versiegelung der fertigen Verbundabdichtung (Laminataufbau) aus WIDOCRYL-PM verwendet.

WIDOCRYL-Topsiegel PM hat als Materialbasis niedrigviskoses, elastifiziertes Methylmethacrylatharz.
Das Topsiegel kann direkt nach der Aushärtung der Verbundabdichtung aufgetragen werden.
Die zu versiegelnde Fläche muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

Flachdach
WIDOCRYL-Topsiegel PM kann auch zur dekorativen Gestaltung von Flächenabdichtungen aus WIDOPAN-FD oder WIDOPAN-Plus (/Tube) verwendet werden.

Dazu bitte die technische Information beachten.

Parkdeck
Auf Parkdecks und Verkehrsflächen wird WIDOCRYL-Topsiegel PM zur Versiegelung der Verschleißschicht verwendet.
Nicht haftende Abstreuungen müssen vor Auftragen des Topsiegels entfernt werden.
Anwendung und Verbrauchsmengen bitte für den Einzelfall bei der Anwendungstechnik erfragen.

Mischung
Vor der Zugabe des Härters muss WIDOCRYL-Topsiegel PM sorgfältig aufgerührt werden. Wegen der kurzen Verarbeitungszeit sollten nur kleinere Mengen mit Härter angemischt werden.
Die benötigte Härtermenge ist Temperatur abhängig. Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel angegeben.

Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Produktinformation ihre Gültigkeit.

Stand: 11/2010